

БРЕНД SVK	НАПРЯМОК Промислова хімія	КАТЕГОРІЯ Захист від корозії	ОНОВЛЕНО 2026-04-21
АРТИКУЛ (SLUG) bitumen-varnish-sk3			

## Бітумний лак СК-3

Бітумний лак СК-3 — готовий до застосування консервуючий склад для антикорозійного захисту металу з витратою 120-200 г/м<sup>2</sup> та стійкістю до температур до +70°C.

### 1. Призначення

Бітумний лак СК-3 — захисний склад на основі бітумних смол та органічних розчинників для тимчасової консервації металевих виробів. Після нанесення утворює щільну однорідну плівку чорного кольору, що ізолює поверхню від вологи та агресивних атмосферних чинників. Покриття зберігає захисні властивості в діапазоні від -40°C до +70°C, запобігаючи корозії під час тривалого зберігання або транспортування продукції в складних кліматичних умовах.

### 3. Ключові переваги

- Витрата матеріалу 120-200 г/м<sup>2</sup> залежно від методу нанесення
- Експлуатаційний температурний діапазон від -40°C до +70°C
- Утворення однорідної захисної плівки без сторонніх включень
- Повна розчинність в органічних розчинниках (уайт-спірит, сольвент)
- В'язкість 18-40 с забезпечує стабільність при розпиленні та зануренні
- Готовий до використання склад без необхідності попереднього змішування
- Відповідність технічним умовам ТУ виробника SVK

## 4. Галузі застосування

Галузь	Опис
Металообробка	Тимчасовий антикорозійний захист металевих заготовок, деталей та вузлів механізмів під час міжцехового зберігання або транспортування.
Промисловість	Консервація великогабаритних металоконструкцій та обладнання, що експлуатуються або зберігаються на відкритих майданчиках.

## 5. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Колір	однорідна рідина чорного кольору без сторонніх включень
Густина	0.88-0.95
Концентрація	100 (готовий до застосування)
В'язкість	18-40 с (ВЗ-246, сопло 4 мм, 20°C)
Температура спалаху	> 33
Температурний діапазон	5-35 (нанесення), -40...+70 (експлуатація)
Розчинність	розчинний в органічних розчинниках (уайт-спірит, сольвент), нерозчинний у воді
Спосіб застосування	нанесення пензлем, валиком, пневматичним розпиленням або зануренням
Термін придатності	24 місяці

## 6. Пакування

Обсяг	Тара
20 л	Каністра
200 л	Бочка

## Контакт

### НВФ СВК

Бульвар Слави, 54, 49126, м. Дніпро, Україна

Тел.: +380 67 566 13 85

Email: [postmaster@svk.com.ua](mailto:postmaster@svk.com.ua)