БРЕНД	НАПРЯМОК	КАТЕГОРІЯ	ТУ
БТАК	Промислова хімія	Захист від корозії	ТУ У 24.6-20257936-030:2007

ОНОВЛЕНО	АРТИКУЛ (SLUG)
2026-04-21	btak-corrosion-b

Інгібітор атмосферної корозії БТАК (Марка Б)

> *Інгібітор атмосферної корозії БТАК (Марка Б) — маслорозчинний склад на основі індустріальної оливи для тимчасового консерваційного захисту вуглецевої сталі (≥72 години за ТУ).*

1. Призначення

Інгібітор атмосферної корозії БТАК Марка Б — маслорозчинний склад (композиція органічних амінів, нафтових кислот та індустріальної оливи) для міжопераційного захисту виробів із вуглецевої сталі. На відміну від Марки А (водорозчинної), Марка Б створює гідрофобну оливну плівку, що захищає деталі з підвищеною вологістю зовнішнього середовища. Механізм дії базується на утворенні молекулярного адсорбційного шару, що блокує доступ кисню та вологи. Розводиться в мінеральних оливах або наноситься концентрованою у розпиленні.

2. Склад

- **Композиція органічних амінів**
- **Нафтові кислоти**
- **Олива індустріальна (основа)**

3. Ключові переваги

- Маслорозчинний концентрат — утворює гідрофобну оливну плівку
- Гарантований строк захисту за ТУ ≥72 години у камері вологості
- Практичний термін захисту у складських умовах — до 6 місяців
- Концентрація в мастилі-носії 2-5%, питома витрата 50-150 мл/м²
- Композиція органічних амінів, нафтових кислот та індустріальної оливи

- Наноситься розпиленням, зануренням або пензлем
- Сертифіковано за ТУ У 24.6-20257936-030:2007

4. Галузі застосування

Галузь	Опис
Металообробка	Міжопераційний захист деталей та заготовок між етапами механічної обробки. Забезпечує збереження чистоти поверхні при зберіганні напівфабрикатів у цехових умовах.
Автомобільна промисловість	Довгострокова консервація автомобільних вузлів та металевих комплектуючих для складського зберігання. Захищає експортну продукцію від корозії під час тривалих перевезень.

5. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Колір	Рідина від жовтого до темно-коричневого кольору
Температурний діапазон	Зберігання: 0...+40 °C
Розчинність	Маслорозчинний (розчиняється у мінеральних оливах та вуглеводневих розчинниках, не розчиняється у воді)
Спосіб застосування	Розведення в мінеральних оливах (2-5%), розпилення або занурення; не потребує водного розчинення
Термін придатності	24 місяці

6. Пакування

Обсяг	Тара
20 л	Каністра
200 л	Бочка
1000 л	IBC контейнер

7. Нормативний документ

- **ТУ У 24.6-20257936-030:2007**

Контакт

НВФ СВК

Бульвар Слави, 54, 49126, м. Дніпро, Україна

Тел.: +380 77 737 30 07

Email: info@svk.ua