

БРЕНД БТАК	НАПРЯМОК Промислова хімія	КАТЕГОРІЯ Захист від корозії	ТУ ТУ У 24.6-20257936-030:2007
О Н О В Л Е Н О 2026-04-21	А Р Т И К У Л ( S L U G ) btak-corrosion-b		

# Інгібітор атмосферної корозії БТАК (Марка Б)

Інгібітор атмосферної корозії БТАК (Марка Б) — маслорозчинний склад на основі індустриальної оливи для тимчасового консерваційного захисту вуглецевої сталі (≥72 години за ТУ).

## 1. Призначення

Інгібітор атмосферної корозії БТАК Марка Б — маслорозчинний склад (композиція органічних амінів, нафтових кислот та індустриальної оливи) для міжопераційного захисту виробів із вуглецевої сталі. На відміну від Марки А (водорозчинної), Марка Б створює гідрофобну оливну плівку, що захищає деталі з підвищеною вологістю зовнішнього середовища. Механізм дії базується на утворенні молекулярного адсорбційного шару, що блокує доступ кисню та вологи. Розводиться в мінеральних оливах або наноситься концентрованою у розпиленні.

## 2. Склад

- Композиція органічних амінів
- Нафтові кислоти
- Олива індустриальна (основа)

## 3. Ключові переваги

- Маслорозчинний концентрат — утворює гідрофобну оливну плівку
- Гарантований строк захисту за ТУ ≥72 години у камері вологості
- Практичний термін захисту у складських умовах — до 6 місяців
- Концентрація в мастил-носії 2-5%, питома витрата 50-150 мл/м<sup>2</sup>
- Композиція органічних амінів, нафтових кислот та індустриальної оливи

- Наноситься розпиленням, зануренням або пензлем
- Сертифіковано за ТУ У 24.6-20257936-030:2007

## 4. Галузі застосування

Галузь	Опис
Металообробка	Міжопераційний захист деталей та заготовок між етапами механічної обробки. Забезпечує збереження чистоти поверхні при зберіганні напівфабрикатів у цехових умовах.
Автомобільна промисловість	Довгострокова консервація автомобільних вузлів та металевих комплектуючих для складського зберігання. Захищає експортну продукцію від корозії під час тривалих перевезень.

## 5. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Колір	Рідина від жовтого до темно-коричневого кольору
Температурний діапазон	Зберігання: 0...+40 °С
Розчинність	Маслорозчинний (розчиняється у мінеральних оливах та вуглеводневих розчинниках, не розчиняється у воді)
Спосіб застосування	Розведення в мінеральних оливах (2-5%), розпилення або занурення; не потребує водного розчинення
Термін придатності	24 місяці

## 6. Пакування

Обсяг	Тара
20 л	Каністра
200 л	Бочка
1000 л	ІВС контейнер

## 7. Нормативний документ

- ТУ У 24.6-20257936-030:2007

---

## Контакт

---

### **НВФ СВК**

Бульвар Слави, 54, 49126, м. Дніпро, Україна

Тел.: +380 67 566 13 85

Email: [postmaster@svk.com.ua](mailto:postmaster@svk.com.ua)