БРЕНД	НАПРЯМОК	КАТЕГОРІЯ	ОНОВЛЕНО
SVK	Промислова хімія	Захист від корозії	2026-04-21

АРТИКУЛ (SLUG)
preservative-compound

Склад консервуючий SVK (масляна основа)

> *Склад консервуючий SVK — готова до застосування суміш нафтових масел та інгібіторів корозії (НЕ пасивуюча суміш КП) для міжопераційного захисту металу на 6-18 місяців.*

1. Призначення

Склад консервуючий SVK — готова до застосування рідка масляна суміш (не плутати з пасивуючими сумішами КП-01М/КП-02М, які є окремим продуктом `preservative-compound` ≠ пасивуюча суміш). Основа — нафтові масла з інгібіторами корозії для утворення стійкої гідрофобної плівки на чорних металах. Механізм дії: ізоляція поверхні від вологи та агресивних агентів атмосфери. Забезпечує збереження деталей протягом 6-18 місяців у неопалюваних приміщеннях. Легко видаляється органічними розчинниками (уайт-спірит, бензин) перед експлуатацією виробу.

3. Ключові переваги

- Термін антикорозійного захисту металів від 6 до 18 місяців
- Норма витрати засобу становить 60-120 г/м²
- Температурний діапазон експлуатації покриття від -40°С до +60°С
- Готовий до використання склад з робочою концентрацією 100%
- Стійкість до змивання водою завдяки гідрофобній масляній основі
- Виготовлено за ТУ виробника SVK (внутрішня нормативна документація)
- Легке видалення захисної плівки бензином або уайт-спіритом
- Можливість нанесення методами занурення, розпилення або пензлем

4. Галузі застосування

Галузь	Опис
Металообробка	Консервація готових деталей, вузлів та інструментів для міжопераційного зберігання. Створює захисний бар'єр, що запобігає появі іржі на шліфованих та полірованих поверхнях.
Автомобільна промисловість	Захист запасних частин та металевих комплектуючих під час тривалого транспортування та складування. Ефективний для обробки елементів без лакофарбового покриття.

5. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Колір	однорідна маслянista рідина темно-коричневого кольору
Густина	0.88-0.94
Концентрація	100 (готовий до застосування)
В'язкість	20-60
Температура спалаху	> 160
Температурний діапазон	15-35 (нанесення), -40...+60 (експлуатація)
Розчинність	нерозчинний у воді, розчинний в органічних розчинниках (уайт-спірит, бензин)
Спосіб застосування	занурення, розпилення, нанесення пензлем
Термін придатності	24 місяці

6. Пакування

Обсяг	Тара
20 л	Каністра
200 л	Бочка
1000 л	IBC контейнер

Контакт

НВФ СВК

Бульвар Слави, 54, 49126, м. Дніпро, Україна

Тел.: +380 77 737 30 07

Email: info@svk.ua